

REVOL BASIS + ONDERHOUDSOLIE

100% Natuurlijk: de ideale dhz olie

- voor zowel de basisbehandeling als het onderhoud
- op basis van gekookte lijnolie en tungolie
- makkelijk verwerkbaar en snel drogend
- water- en alcoholbestendig: geen kringen of vlekken
- kan worden gekleurd met Kleurpigment voor olie
- hoog rendement

Profiel

Aquamarijn Revol is een sterk impregnerende, houtvoedende, sneldrogende olie met dezelfde samenstelling als Aquamarijn Corcol, maar dunner ingesteld en daardoor makkelijker handmatig te verwerken.

Toepassing

Zowel als eerste behandeling van nog onbehandelde oppervlakken als voor het onderhoud van eerder geoliede oppervlakken. Toepasbaar op parket- en plankenvloeren, tafels, werkbladen, tuinmeubilair, buitenparket, etc. Revol is diep indringend en zeer goed vuil- en waterafstotend.

Eigenschappen

Nat:

Dichtheid	: 0,91	kg/dm ³	ISO 2811
Viscositeit	: 45	sec	DIN 53211 - Cup 4, 20 °C
Vlampunt	: 33	°C	DIN 53213
Gehalte vaste stof	: 60	%	EN ISO 3251 (gewicht)
Gehalte VOS	: 364	g/l	Voldoet NIET aan ARBO NL

Droog:

Water- en alcoholbestendig	DIN 68861 - deel IA
Speeksel- en zweetvast	DIN 53160
Geschikt voor kinderspeelgoed	DIN EN 71-3

Polymeriseert door opname van zuurstof tot een taaie, dichte beschermlaag. Zeer elastisch; barst en bladdert niet. Niet statisch oplaadbaar.

Revol laat zich ook handmatig makkelijk verwerken.

Systeemopbouw

Nieuw werk:

1 à 2 x Revol.

Bestaand werk:

Oppervlak vooraf grondig reinigen met Clien-S. Daarna 1 x Revol.

Samenstelling

Bevat gekookte lijnolie, tungolie, andere (essentiële) plantaardige oliën, gomterpentijn, citrusolie, Co/Zr/Ca/Mn droogmiddel. Bevat geen biociden of schadelijke conserveringsmiddelen.

Gekookte lijnolie en tungolie zijn onverzadigde, drogende oliën die harden (oxideren) in een reactie met zuurstof. Lijnolie is de snelst drogende plantaardige olie en tungolie werd in vroeger jaren gebruikt om houten scheepsrompen waterdicht te maken.

Portugese gomterpentijn (Oleum terebinthinae) is een etherische olie die wordt verkregen uit het wondvocht (de balsem) van Portugese pijnbomen, en citrusolie (Oleum limonum) is een etherische olie die wordt gewonnen uit citrusschillen.



verpakking: 1 Liter, blik

rendement: 1^e behandeling: ca 20 m²/l.
onderhoud: ca 80 m²/l.

droging 1^e behandeling: 24-48 uur.
onderhoud: 6-12 uur.
(bij 20 °C, 65% RLV)

houdbaar: 24 Maanden, mits goed
afgesloten en koel bewaard.

ontwikkeld en geproduceerd door:

UP URSA PAINT
QUALITY & ENVIRONMENT

Ursa Paint
Postbus 176
1970 AD IJmuiden

Tel.: 0255 54 84 48
Fax: 0255 54 84 45
E-mail: info@ursapaint.nl

www.ursapaint.nl
www.aquamarijn.com

AQUAMARIJN
natuurverf

Verwerking

Ondergrond: bij de 1^e behandeling dient het hout egaal geschuurd te zijn en verder uiteraard schoon, droog en vrij van was, vet en houtstof. Bij een onderhoudsbehandeling het al geoliede oppervlak zo nodig vooraf grondig reinigen met Clien-S.

Gereedschap: kan o.a. worden aangebracht met een pad, spons, doek, roller of spaan. Gereedschap kan worden gereinigd met Linotyn.

Applicatie: Kan worden aangekleurd met Aquamarijn Kleurpigment voor olie. Revol altijd ZEER DUN AANBRENGEN en ZEER GOED DROOGWRIJVEN. Mag geen film op het hout vormen.

1^e behandeling

Verpakking opschudden. Aanbrengen volgens de toepasselijke Aquamarijn werkwijzer. Op sterk zuigende oppervlakken de behandeling zo nodig herhalen. Reken op ca. 20 m² per liter totaal.

Onderhoudsbehandeling

Bij het opruimen van een vloer is 1 liter in de regel voldoende voor ca. 80 m². Als het oppervlak is aangesleten is mogelijk wat meer Revol nodig; verkeert het oppervlak in goede staat, dan is veel minder Revol nodig.

- Bij kleinere oppervlakken wat Revol op de vloer of op een doek sprenkelen, inwrijven en daarna met katoenen doeken droogwrijven.
- Bij grotere oppervlakken kan Revol ook eenvoudig en met weinig inspanning worden aangebracht met een vloerwisser. Daarna aan de wisser een schone katoenen doek bevestigen en het oppervlak krachtig en volledig droogwrijven.
- Bij zeer grote oppervlakken is het makkelijk Revol in te wrijven met een boenmachine met dunne blauwe pad en daarna het oppervlak droog te wrijven met een dikke witte pad en katoenen doeken.

Omstandigheden: niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%. Product droogt in een reactie aan zuurstof. Zorg daarom voor voldoende ventilatie.

Droging

In het algemeen droog en licht belastbaar na ca. 6-12 uur (onderhoud) respectievelijk 24-48 uur (1^e behandeling). Volledige uitharding en optimale weerstand na ca. 2-3 dagen (onderhoud) respectievelijk na ca. 10 dagen (1^e behandeling). Droogtijden gelden bij 20 °C, 65% RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Droogtijden gelden bij 20 °C, 65% RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Een verse laag de eerste twee weken niet afdekken en niet vochtig reinigen. Vocht gelijk opnemen.

Onderhoud

Met de daarvoor bestemde Aquamarijn onderhoudsproducten. Zie de onderhoudswijzer.

Levervorm

0,2 Liter : Blank - Artikelnummer 2700110 -
 1 Liter : Blank - Artikelnummer 2701613 - doos bevat 12 x 1 liter.
 5 Liter : Blank - Artikelnummer 2701615 - doos bevat 4 x 5 liter.

Opslag / Transport

Koel, bewaard in goed gesloten, originele verpakking, tenminste houdbaar tot 2 jaar na productiedatum.

Veiligheid

Niet blootstellen aan vuur/hitte. Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Restanten niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlennen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB). **Gebruikte lappen, sponzen, pads e.d. onder water bewaren of uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden.**

REVOL WERKWIJZER HANDMATIG



Het Aquamarijn ABC-tje

- 100% natuurlijk
- diep indringend
- een à twee behandelingen volstaan
- makkelijk verwerkbaar en snel drogend
- goed vuil- en waterafstotend
- altijd een perfect resultaat

Behandelen van een vloer met Aquamarijn Revol is zeer eenvoudig. De werkwijze omvat slechts 3 stappen:
a) verdelen, b) inwrijven, c) droogwrijven ...klaar!

A - VERDELEN



Revol voor gebruik schudden; desgewenst mengen met Kleurpigment voor olie.

De olie dun (normaal en sterk zuigend hout) tot zeer dun (weinig zuigend hout) over de vloer verdelen.

Werk om te voorkomen dat u op de olie moet lopen in banen van een armbreedte.

B - INWRIJVEN



Revol ca. 20 minuten laten intrekken.

Droogvallende plaatsen (matte plekken) tussentijds bijoliën.

Vóór het inwrijven moet de hele vloer nog licht glanzen.

Daarna de olie in de vloer werken met een licht schurende padje. Wrijf in een rustig tempo.

C- DROOGWRIJVEN



Tot slot de vloer altijd volledig droogwrijven. Gebruik daarvoor goed absorberende katoenen doeken (b.v. Aquamarijn Floorwipers).

Wrijf in een rustig tempo en vervang verzadigde doeken tijdig door schone. Na het droogwrijven moet de vloer er egaal mat uitzien.

Denk er aan de vloer ook in de vellingen en langs de plinten goed droog te wrijven.

Let op: nalaten het oppervlak volledig droog te wrijven, kan leiden tot glansplekken, kleverigheid, vuilaanhechting, krasgevoeligheid, etc!



rendement: Revol: ca 20 m² /liter

Zorgvuldig droogwrijven.
 Revol mag géén film op het hout vormen.

droogtijd Circa 24 - 48 uur.
 (bij 20 °C, 65% RLV)

ontwikkeld en geproduceerd door:

URSA PAINT
 QUALITY & ENVIRONMENT

Ursa Paint
 Postbus 176
 1970 AD IJmuiden

Tel.: 0255 54 84 48
 Fax: 0255 54 84 45
 E-mail: info@ursapaint.nl

www.ursapaint.nl
 www.aquamarijn.com

AQUAMARIJN
 natuurverf

Superieure kwaliteit

Met Revol krijgt u een vloerafwerking van superieure kwaliteit. U krijgt een mooie, volledig natuurlijke, ademende vloer die optimaal bestand is tegen vuil en vlekken en die zich makkelijk laat onderhouden.

Een à twee behandelingen zijn meestal voldoende

Revol dringt diep in het hout en bindt zich aan de celstructuur. Meestal volstaan een à twee behandelingen. Laat de olie tussen opeenvolgende behandelingen tenminste 12 - 24 uur drogen.

Volledig natuurlijke samenstelling

Revol is volledig natuurlijk. Bevat naast lijnolie en tungolie o.a. zuivere gomterpentijn en citrusolie. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de Nederlandse ARBO regelgeving.

Schuren

Laatste schuurgang altijd uitvoeren met korrel 120 (mono schijf) of korrel 80 (multi schijf).

Niet verdunnen

Revol is gebruiksklaar.

Op kleur brengen

Revol kan worden aangekleurd met Kleurpigment voor olie, waardoor het mogelijk is de vloer gelijktijdig te oliën en te kleuren. Vermeng de benodigde hoeveelheid Revol en Kleurpigment in een emmer en roer het mengsel zorgvuldig door.

Normale, zwakkere of sterkere kleuring van het hout

De normale kleuring wordt verkregen door 1 liter Revol te vermengen met een ½ blikje Kleurpigment. Een zwakkere kleuring wordt bereikt door minder Kleurpigment aan Revol toe te voegen en/of door het oppervlak iets fijner te schuren. Een sterkere kleuring wordt bereikt door 1 liter Revol te vermengen met maximaal 1 blikje Kleurpigment en/of door het oppervlak iets grover te schuren. Maximale kleuring wordt bereikt door het houtoppervlak eerst te bevochtigen. Is een nog sterkere kleuring vereist dan kan later zo nodig nog een extra laagje gekleurde Waxol 100 worden aangebracht.

Naden en vellingen

Voorkom zo veel mogelijk dat olie in naden of vellingen loopt. Maak vellingen tot slot altijd zorgvuldig droog.

Verbruik

Reken bij toepassing van Revol op een vloer met een gemiddeld verbruik van 20 m² per liter. Op sterk zuigende houtsoorten, zoals beuken en robijn, is het verbruik hoger en op weinig zuigende houtsoorten, zoals ipé en wengé, lager.

Gebruik voor het inwrijven een licht schurende pad

Wij adviseren om bij het inwrijven een licht schurende padje te gebruiken, b.v. een scotch-brite padje. Een licht schurende pad maakt het oppervlak gladder en dichter en zorgt zonder extra inspanning voor een beter resultaat.

Droging en uitharding

Revol hardt oxidatief uit, d.w.z. door binding met zuurstof. Zorg dus voor voldoende ventilatie. Afhankelijk van de ondergrond, hoeveelheid gebruikt materiaal, temperatuur, ventilatie, etc. is een vloer in de regel na ca. 24 - 48 uur droog en beloopbaar. Wees de eerste twee weken voorzichtig en neem gemorste vloeistoffen en dergelijke gelijk op. In die periode mag het geoliede oppervlak alleen droog worden gereinigd en niet worden afgedekt.

Waarschuwing

Revol bevat drogende oliën. Gebruikte doeken, pads e.d. onder water bewaren of uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden.

CORCOL VLOEROLIE / HOUTOLIE

full solid basis vloerolie

- één behandeling volstaat
- 100% oplosmiddelvrij; 100% watervrij; 100% natuurlijk
- kan worden gekleurd met Kleurpigment voor olie
- nooit overlappingsen of aanzetten
- water- en alcoholbestendig: geen kringen of vlekken
- hoog rendement (ca. 25 m² per liter)

Profiel

Aquamarijn Corcol is een uniek mengsel van herwinbare natuurlijke oliën. Corcol impregneert, voedt en beschermt. Bevat uitsluitend zuivere oliën en geen oplosmiddelen. Omdat Corcol de poriën volledig vult en zich bindt aan de celstructuur volstaat één behandeling. Corcol versterkt de ondergrond en voorkomt de indringing van vuil en vocht. Een met CORCOL behandeld oppervlak blijft ademend en antistatisch en verkrijgt een matte uitstraling.

Toepassing

Het impregneren, veredelen en beschermen van parket, plankenvloeren, meubelen, werkbladen en andere - ook exotische - houten oppervlakken. Kan ook worden toegepast als basis voor Solim of Waxol.

Eigenschappen

Nat:

Dichtheid	: 0,93	kg/dm ³	ISO 281 I
Viscositeit	: 38	sec	DIN 5321 I - Cup 4, 20 °C
Vlampunt	: 200	°C	DIN 53213
Gehalte vaste stof	: 100	%	EN ISO 3251 (gewicht)
Gehalte VOS	: 0	g/l	Voldoet aan ARBO NL

Droog:

Water- en alcoholbestendig	DIN 68861 - deel IA
Speeksel- en zweetvast	DIN 53160
Geschikt voor kinderspeelgoed	DIN EN 71-3

Polymeriseert door opname van zuurstof tot een taaie, dichte bescherm laag. Zeer elastisch; barst en bladdert niet. Niet statisch oplaadbaar. Geen enkele olie is bestendiger dan Corcol!

Systeemopbouw

Nieuw werk:

1 x Corcol.
Corcol kan ook worden toegepast als basis voor Solim of Waxol 100.

Samenstelling

Bevat gekookte lijnolie, tungolie, andere (essentiële) plantaardige oliën, Co/Zr/Ca/Mn droogmiddel. Oplosmiddelvrij.
Bevat geen biociden of schadelijke conserveringsmiddelen.

Corcol bevat gekookte lijnolie en tungolie (Chinese houtolie) - onverzadigde, drogende oliën die harden (oxideren) in een reactie met zuurstof. Lijnolie is de snelst drogende plantaardige olie en tungolie werd in vroeger jaren gebruikt om houten scheepsrompen waterdicht te maken.

100% Vaste Stof. 100% Oplosmiddelvrij. 100% Watervrij. 100% Natuurlijk.



verpakking: 0,125 Liter, blik

1, 5, 20 Liter, blik

rendement: Ca. 25 m² per liter.

droging Circa 24 - 48 uur.
(bij 20 °C, 65% RLV)

houdbaar: 24 Maanden, mits goed
afgesloten en koel bewaard.

ontwikkeld en geproduceerd door:

UP URSA PAINT
QUALITY & ENVIRONMENT

Ursa Paint
Postbus 176
1970 AD IJmuiden

Tel.: 0255 54 84 48
Fax: 0255 54 84 45
E-mail: info@ursapaint.nl

www.ursapaint.nl
www.aquamarijn.com

AQUAMARIJN
natuurverf

Verwerking

- Ondergrond:** hout dient egaal geschuurd te zijn (laatste schuurgang met mono schijf machine: korrel 120; multi schijf machine: korrel 80) en verder uiteraard schoon, droog en vrij van was, vet en houtstof.
- Verdunnen:** het product beter niet verdunnen, omdat dan de nauwkeurig afgestemde balans van eigenschappen nadelig kan worden beïnvloed. Uitsluitend bij toepassing op zeer harde, weinig zuigende houtsoorten en op bamboe tot maximaal 10% Linotyn toevoegen.
- Gereedschap:** kan o.a. worden aangebracht met een pad, taskitrekker, spons, doek, roller, kwast of spaan. Gebruik voor het inwrijven en droogwrijven bij voorkeur een boenmachine, maar kan ook handmatig worden aangebracht. Gereedschap kan worden gereinigd met Linotyn.
- Applicatie:** Verpakking goed schudden. Mag geen film op het hout vormen. Aanbrengen volgens het ABC-tje. Een behandeld oppervlak tot slot altijd met schone, droge doeken krachtig en volledig droogwrijven.
- Corcol kan worden aangekleurd met Aquamarijn Kleurpigment voor olie.
Ook bij aanbrengen van gekleurde Corcol volstaat één behandeling.
- Aquamarijn Corcol is ook prima geschikt voor toepassing als "hotoil" of in een oliestraat.
- Omstandigheden:** niet verwerken bij een (vloer-) temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%. Product droogt in een reactie aan zuurstof. Zorg daarom voor voldoende ventilatie.

Droging

In het algemeen droog en licht belastbaar na ca. 24-48 uur. Volledige uitharding en optimale weerstand na ca. 10 dagen.

Droogtijden gelden bij 20 °C, 65% RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Een verse laag de eerste twee weken niet afdekken en niet vochtig reinigen. Vocht gelijk opnemen.

Rendement

Afhankelijk van opname door de ondergrond en applicatiemethode ca. 25 m²/liter.

Onderhoud

Met de daarvoor bestemde Aquamarijn onderhoudsproducten. Zie de onderhoudswijzer.

Levervorm

0,125 Liter	: Blank - Artikelnummer 2760010
0,125 Liter	: 23 Standaardkleuren
1 Liter	: Blank - Artikelnummer 2760113 - doos bevat 12 x 1 liter.
5 Liter	: Blank - Artikelnummer 2760115 - doos bevat 4 x 5 liter.
5 Liter	: 23 Standaardkleuren + Wenskleuren
20 Liter	: Blank - Artikelnummer 2760119

Opslag / Transport

Koel, bewaard in goed gesloten, originele verpakking, tenminste houdbaar tot 2 jaar na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar.

Veiligheid

Niet blootstellen aan vuur/hitte. Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Restanten niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenuen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB). **Gebruikte lappen, sponsen, pads e.d. onder water bewaren of uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden.**

CORCOL WERKWIJZER HANDMATIG



Het Aquamarijn ABC-tje

- 100% natuurlijk
- één behandeling volstaat.
- spaart tijd en kosten
- altijd een perfect resultaat
- veilig voor verwerker en gebruiker

Behandelen van een vloer met Aquamarijn Corcol is eenvoudig en tijd- en kostenbesparend. De werkwijze omvat slechts 3 stappen:

a) verdelen, b) inwrijven, c) droogwrijven ...klaar!

A - VERDELEN



Corcol voor gebruik schudden; desgewenst mengen met Kleurpigment voor olie.

De olie dun (normaal en sterk zuigend hout) tot zeer dun (weinig zuigend hout) over de vloer verdelen.

Werk om te voorkomen dat u op de olie moet lopen in banen van een armbreedte.

B - INWRIJVEN



Corcol ca. 20 minuten laten intrekken.

Droogvallende plaatsen (matte plekken) tussentijds bijoliën.

Vóór het inwrijven moet de hele vloer nog licht glanzen.

Daarna de olie in de vloer werken met een licht schurende padje. Wrijf in een rustig tempo.

C- DROOGWRIJVEN



Tot slot de vloer altijd volledig droogwrijven. Gebruik daarvoor goed absorberende katoenen doeken (b.v. Aquamarijn Floorwipers).

Wrijf in een rustig tempo en vervang verzadigde doeken tijdig door schone. Na het droogwrijven moet de vloer er egaal mat uitzien.

Denk er aan de vloer ook in de vellingen en langs de plinten goed droog te wrijven.

Let op: nalaten het oppervlak volledig droog te wrijven, kan leiden tot glansplekken, kleverigheid, vuilaanhechting, krasgevoeligheid, etc!



rendement: Corcol: ca 25 m² /liter

Zorgvuldig droogwrijven.
Corcol mag géén film op het hout vormen.

droogtijd Circa 24 - 48 uur.
(bij 20 °C, 65% RLV)

ontwikkeld en geproduceerd door:

URSA PAINT
QUALITY & ENVIRONMENT

Ursa Paint
Postbus 176
1970 AD IJmuiden

Tel.: 0255 54 84 48
Fax: 0255 54 84 45
E-mail: info@ursapaint.nl

www.ursapaint.nl
www.aquamarijn.com

AQUAMARIJN
natuurverf

Superieure kwaliteit

Met Corcol krijgt u een vloerafwerking van superieure kwaliteit. U krijgt een mooie, volledig natuurlijke, ademende vloer die optimaal bestand is tegen vuil en vlekken en zich makkelijk laat onderhouden.

Eén behandeling volstaat

U brengt uitsluitend zuiver product aan en geen oplosmiddelen. Omdat Corcol de poriën volledig vult en zich bindt aan de celstructuur is één behandeling genoeg. Met Corcol bereikt u ook altijd een egaal resultaat. Corcol moet minimaal 20 minuten intrekken, maar dat mag - zonder dat aanzetten of kleurverschillen ontstaan - ook een uur, of zelfs twee of drie uur zijn.

Gezond en veilig

Met Corcol werkt u veilig, schoon en zonder gezondheidsrisico. Corcol is volledig oplosmiddelvrij en voldoet zowel nu als in de toekomst aan de Nederlandse ARBO regelgeving.

Schuren

Laatste schuurgang altijd uitvoeren met korrel 120 (monodisc) of korrel 80 (multidisc).

Verdunnen

Corcol is gebruiksklaar. Uitsluitend bij toepassing op zeer harde houtsoorten en bamboe aan Corcol 10% Linotyn toevoegen.

Op kleur brengen

Corcol kan worden aangekleurd met Kleurpigment voor olie, waardoor het mogelijk is de vloer gelijktijdig te oliën en te kleuren. Vermeng de benodigde hoeveelheid Corcol en Kleurpigment in een emmer en roer het mengsel zorgvuldig door.

Normale, zwakkere of sterkere kleuring van het hout

De normale kleuring wordt verkregen door 1 liter Corcol te vermengen met 1 blikje Kleurpigment. Een zwakkere kleuring wordt bereikt door minder Kleurpigment aan Corcol toe te voegen en/of door het oppervlak iets fijner te schuren. Een sterkere kleuring wordt bereikt door 1 liter Corcol te vermengen met maximaal 2 blikjes Kleurpigment en/of door het oppervlak iets grover te schuren. Maximale kleuring wordt bereikt door het houtoppervlak eerst te bevochtigen. Is een nog sterkere kleuring vereist dan kan de volgende zo nodig een extra laag gekleurde Waxol 100 worden aangebracht.

Naden en vellingen

Voorkom zo veel mogelijk dat olie in naden of vellingen loopt. Maak vellingen tot slot altijd zorgvuldig droog.

Verbruik

Reken bij toepassing van Corcol op een vloer met een gemiddeld verbruik van 25 m² per liter. Op sterk zuigende houtsoorten, zoals beuken en robijn, is het verbruik hoger en op weinig zuigende houtsoorten, zoals ipé en wengé, lager.

Gebruik voor het inwrijven een licht schurende pad

Wij adviseren om bij het inwrijven een licht schurende padje te gebruiken, b.v. een scotch-brite padje. Een licht schurende pad maakt het oppervlak gladder en dichter en zorgt zonder extra inspanning voor een beter resultaat.

Droging en uitharding

Corcol hardt oxidatief uit, d.w.z. door binding met zuurstof. Zorg dus voor voldoende ventilatie. Afhankelijk van de ondergrond, hoeveelheid gebruikt materiaal, temperatuur, ventilatie, etc. is een vloer in de regel na ca. 24 - 48 uur droog en beloopbaar. Wees de eerste twee weken voorzichtig neem en gemorste vloeistoffen en dergelijke gelijk op. In die periode mag de vloer alleen droog worden gereinigd en niet worden afgedekt.

Waarschuwing

Corcol bevat drogende oliën. Gebruikte doeken, pads e.d. onder water bewaren of uitgevouwen laten drogen om mogelijke zelfontbranding door broei te vermijden.